

weber.mur intérieur

ENDUIT DE LISSAGE INTÉRIEUR

- + Pour toutes les maçonneries et cloisons intérieures
- + Séchage rapide et sans retrait
- + Prêt à peindre



4 kg, 25 kg

Produit(s) associé(s)

DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ ragréage et lissage pour les murs et les plafonds intérieurs

SUPPORTS

intérieurs

- ◆ maçonnerie soignée de bloc béton
- ◆ béton, enduit de ciment
- ◆ béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- ◆ carreaux de terre cuite
- ◆ les supports doivent être conformes au DTU ou à la norme les concernant

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- ◆ peinture
- ◆ revêtement organique épais
- ◆ papier peint
- ◆ revêtement textile

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ weber.mur intérieur n'est pas destiné à la réalisation de bandes de jonction entre plaques de plâtre cartonnées

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ temps d'utilisation de la gâchée : de 45 à 60 minutes
- ◆ délai de recouvrement : de 48 à 72 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- ◆ épaisseur d'emploi : de 0 à 10 mm

IDENTIFICATION

- ◆ composition : plâtres spéciaux, adjuvants et charges minérales
- ◆ densité de la pâte : 1,45
- ◆ granulométrie : 0,2 mm

PERFORMANCES

- ◆ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ enduit manuel à base de plâtre, type B2/20/2 selon NF EN 13 279-1

RECOMMANDATIONS

- ◆ ne pas ajouter d'eau dans le mélange en cours de prise. Une gâchée dont la prise a débuté ne doit pas être utilisée
- ◆ ne pas utiliser sur les parties de murs sujettes aux remontées d'humidité

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture et de graisse

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1

dosage en eau

- ◆ de 12 à 15 l par sac de 25 kg
- ◆ de 1,9 à 2,4 l par sac de 4 kg

Ensemble, durablement !

2

préparation

- ♦ verser la poudre dans l'eau
- ♦ malaxer avec une truelle ou un malaxeur électrique lent (300 tr/min) pour obtenir une pâte onctueuse sans grumeaux
- ♦ laisser reposer quelques instants puis malaxer à nouveau
- ♦ ajuster la consistance en fonction des travaux à réaliser :
 - pâte ferme pour angles et rattrapages en forte épaisseur
 - pâte souple pour les rattrapages pelliculaires

3

mise en œuvre

- ♦ étaler en une ou plusieurs passes (laisser tirer l'enduit entre 2 passes)
- ♦ après 10 minutes, lisser avec une taloche inox

4

- ♦ rattrapage des angles sortants : bien garnir toute l'arête avec une pâte assez ferme. Laisser tirer 20 minutes, puis couper à la spatule tranchante pour obtenir une arête nette et vive
- ♦ rattrapage des angles rentrants : utiliser une truelle d'angle inox

INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ♦ sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- ♦ sac de 4 kg (conditionné par pack de 4x4 kg, palette filmée complète de 136 sacs, soit 544 kg)

Format de la palette : 107x107 cm

Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur, soit environ 17 m² par sac de 25 kg pour une épaisseur moyenne de 1 mm

Couleur : blanc

Outils : taloche inox, spatule, truelle d'angle, auge, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet

Conservation :

- ♦ sac de 25 kg : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- ♦ sac de 4 kg : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité